

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
DECLARATION OF PERFORMANCE**

1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of the product-type:**
 Hidegen alakított, hegeszthető, betonacélok: bordázott, $\varnothing \geq 5$ mm névleges átmérőjű B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) acélminőségben gyártott betonacélhuzalból gépi ponthegeztéssel gyárilag készített betonacél síkhálók.
Factory-made welded fabric manufactured by machine welding, from weldable, ribbed, cold formed reinforcing steel wires in steel quality B500A (DIN 488-1:2009 and MSZ/T 339:2012.03) with $\varnothing \geq 5$ mm nominal diameter.
2. **Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 275/2013 (VII. 16) kormány rendeletben előírtaknak megfelelően / Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product according to government decree no. 275/2013 (dated 16. July):**
 A termékhegerlési azonosítója / Rolling mark applied on the product: 1 -11
3. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban / Intended use or uses of the construction product, in accordance with the relevant technical approval, as foreseen by the manufacturer:**
 A betonacél síkhálók vasbeton szerkezetek vasalására alkalmazhatók B500A (DIN 488-1:2009 és MSZ/T 339:2012.03) betonacél-minőségben, az MSZ EN 10080:2005 szerint.
 A betonacél termékek a BHB 55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe a visszavont MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványsorozat szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során.
 A betonacél síkhálók tervezésnél, méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint $R_{p0,2} = 500$ MPa deklarált (névleges keresztmetszettel számított) folyáshatárú, „A” duktilitási osztályú betonacél-termékként alkalmazhatók.
The steel welded fabrics may be used as reinforcement of concrete structures according to EN 10080:2005, in steel quality B500A (DIN 488-1:2009 and MSZ/T 339:2012.03).
The reinforcing steel welded fabrics can be taken into account with the parameters of BHB 55.50 (MSZ 982:1987) reinforcing steel by performing diagnostic works on building designed in accordance with withdrawn standards series no. MSZ 15022:1986 and no. MSZ 15022:1986/1M:1992.
The reinforcing steel welded fabrics can be taken into account as product in ductility class A with $R_{p0,2} = 500$ MPa declared proof strength calculated from nominal cross-section at design works and strength calculations, according to Annex C of standard no. EN 1992-1-1:2010 (EUROCODE 2).
4. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:**

Gyártó / Manufacturer	Üzem / Manufacturing plant
YSSEL STEEL SK s.r.o.	YSSEL STEEL SK s.r.o.
Mierová 21, SK-941 11 Palárikovo, Slovakia	94303 Sturovo, Továrenska 1., Slovakia
5. **Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:**
 (1+) rendszer / System (1+)
6. **Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (275/2013. Kormány rendelet Nr.20), amely kiadta az / ÉMI Non-profit Ltd. for Quality Control and Innovation In Building (government decree no. 275/2013. Nr.20) who issued the:**
7. **A-260/2015 – 2019. 05. 17. számú Nemzeti Műszaki Értékelést / National Technical Assessment no. A-260/2015 – 17. 05. 2019.**
 és amely tekintetében a kijelölt szerv, amely / is designated body who performed:
 - a terméktípus meghatározását / the determination of product type,
 - a termék szűrőpróbaszerű vizsgálatát / the audit tests of random chosen samples,
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát / the initial inspection of the factory and factory production control,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1+) rendszerben és a termék Teljesítmény állandósági tanúsítványát adta ki a / the continues surveillance, verification and assessment of the factory production control in System (1+), and issued the Certificate of Constancy of Performance for the product with:**20-CPR-144-(C-34/2010) – 2019. 07. 04.**

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Declared performance:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Essential characteristics	Performance
Folyáshatár (R_{eH} vagy $R_{p0,2}$) ¹⁾	≥ 500 MPa (minősítő érték) ≥ 485 MPa (egyedi érték)	Yield or proof strength (R_{eH} or $R_{p0,2}$) ¹⁾	≥ 500 MPa (characteristic) ≥ 485 MPa (individual)
Szakítószilárdság (R_m)	≥ 550 MPa (minősítő érték) ≥ 534 MPa (egyedi érték)	Tensile strength (R_m)	≥ 550 MPa (characteristic) ≥ 534 MPa (individual)
Szakítószilárdság és folyáshatár aránya, R_m / R_{eH}	$\geq 1,05$ (minősítő érték) $\geq 1,03$ (egyedi érték)	Stress ratio, R_m / R_{eH}	≥ 1.05 (characteristic) ≥ 1.03 (individual)
Tényleges és névleges folyáshatár aránya, $R_{e,act} / R_{e,nom}$	$\leq 1,30$ (egyedi érték)	Yield ratio, $R_{e,act} / R_{e,nom}$	≤ 1.30 (individual)
Egyenletes nyúlás (A_{gt})	$\geq 2,5$ % (minősítő érték) $\geq 2,25$ % (egyedi érték)	Extension (A_{gt})	≥ 2.5 % (characteristic) ≥ 2.25 % (individual)
Szakadási nyúlás, A_5	$\geq 10,0$ % (átlagérték)	Elongation, A_5	≥ 10.0 % (average)
Nyírószilárdság	$\geq 0,3 R_{p0,2}$ [MPa]	Shear strength	$\geq 0.3 R_{p0,2}$ [MPa]
Eltérés a névleges keresztmetszettől	$d \leq 8$ mm: $\pm 6,0$ $d > 8$ mm: $\pm 4,5$	Tolerances from nominal cross-section	$d \leq 8$ mm: ± 6.0 $d > 8$ mm: ± 4.5
Tapadás (f_R)	$d \leq 6$ mm: 0,035 6 mm $< d \leq 12$ mm: 0,040 $d > 12$ mm: 0,056	Bonding strength (f_R)	$d \leq 6$ mm: 0.035 6 mm $< d \leq 12$ mm: 0.040 $d > 12$ mm: 0.056
Hegeszthetőség (C_{eq} vagy CEV):	$C_{eq} \leq 0,50$	Weldability (C_{eq} or CEV):	$C_{eq} \leq 0.50$
Tartósság (termékelemzés)	$C \leq 0,22$; $S \leq 0,050$; $P \leq 0,050$; $N_2 \leq 0,012$; $Cu \leq 0,80$	Durability (product analysis)	$C \leq 0.22$; $S \leq 0.050$; $P \leq 0.050$; $N_2 \leq 0.012$; $Cu \leq 0.80$
Síkhálók méretei: - szálátmérő-arány - szélesség- és hosszúságtűrés - osztásközök mérete (P) - osztásközök tűrése - szálvég-túlnyúlás (u)	0,6 – 1,67 ± 25 mm; $\pm 0,5$ % (a nagyobbik) ≥ 50 mm ± 15 mm; $\pm 7,5$ % (a nagyobbik) ≥ 25 mm (névleges)	Size of welded fabrics: - wire diameter ratio - tolerance on width and length - pitch size (P) - tolerance on pitch size - overhang (u)	0,6 – 1,67 ± 25 mm; ± 0.5 % (which is bigger) ≥ 50 mm ± 15 mm; ± 7.5 % (which is bigger) ≥ 25 mm (nominal)
¹⁾ Felső folyáshatár (R_{eH}) abban az esetben, ha mutatkozik éles, valódi folyáshatár (R_{eH})		¹⁾ Upper yield strength (R_{eH}), when real yield phenomena occurs, otherwise proof strength ($R_{p0,2}$)	

9. Az 1. - 3. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. / The performance of the product identified in point 1. – 3. is in conformity with the declared performance in point 7.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. / This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Palárikovo, 01. 01. 2020.

Milan Janík
Quality manager

YSSEL STEEL SK s.r.o.
Sídlo: Mierová 21, 941 11 Palárikovo
IČO: 35945516, DIČ: 2022032078
IČ DPH: SK7020000603
add. Sro VI.č 16832/N -5-